

Produkthefte

Mur- og pussmørtler










Mur-Sentret
Forskningsvn. 3b
P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO

Tlf. 22 93 07 60
Faks 22 60 11 92
e-post: post@mur-sentret.no
Internett: www.mur-sentret.no



murbransjens
forsknings- og
informasjonskontor



PRODUSENT/LEVERANDØR	PRODUKT												
<p>Disse produsentene/leverandørene er også medlemmer i</p> <p>NORSK PUSS- OG MØRTELFORENING</p>	Sementbasert mur- og pussmørtel	Kalksementmørtel	Fiberpuss	Kalkmørtel	Hydraulisk kalkmørtel	Slemmemørtel	Sekkeskuringsmørtel	Gips puss	Silikatpuss	Farget mørtel	Tynnfugemørtel	Hydrofobert murmørtel	
	 BMC BMC AS Telefon: 33 30 03 90 Faks: 33 30 03 99 E-post: bmc@bmc-norge.no www.bmc-norge.no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	 Bygge Grossisten Bygg Grossisten AS Telefon: 22 90 61 60 Faks: 22 90 61 61 E-post: post@b-g.no www.b-g.no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 HEYDI Heydi AS Telefon: 63 86 88 00 Faks: 63 86 88 01 E-post: heydi@heydi.no www.heydi.no	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
	 MØRTELVERKET Mørtelverket Forsand Telefon: 51 70 06 70 Faks: 51 70 06 71 E-post: post@forsand-sandkompani.no www.forsand-sandkompani.no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	 OPTIROC Optiroc as Telefon: 22 88 77 00 Faks: 22 64 54 54 E-post: info@optiroc.no www.optiroc.no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 RESCON Rescon Mapei AS Telefon: 62 97 20 00 Faks: 62 97 20 99 E-post: post@rescommapel.no www.rescommapel.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	 STANGE Einar Stange AS Telefon: 23 37 09 50 Faks: 23 37 09 51 E-post: firmapost@einarstange.no www.einarstange.no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>							
	 TM Trondheim Mørtelverk AS Telefon: 73 87 40 00 Faks: 73 87 40 03 E-post: firmapost@tm.st.no www.tm.st.no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	 VESTNORSK MØRTELPRODUKSJON AS Vestnorsk Mørtelproduksjon AS Telefon: 56 32 62 00 Faks: 56 33 26 31 E-post: thor.morten@vestnorsk-mp.no www.vestnorsk-mp.no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										



BMC A/S
Besøksadresse: Stoltenbergsg. 58, 3110 Tønsberg
Postadresse: Pb. 238, 3101 Tønsberg

Telefon: 33 30 03 90
Faks: 33 30 03 99
E-post: bmc@bmc-norge.no
www.bmc-norge.no

Scan KC mørtel 35/65, 50/50

Kalksement mørtel

Innhold: Sement, hydratkalk, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: sekk à 40 kg gir ca 20 liter mørtel
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt til muring og pussing av murverk av teglstein, lettklinkerblokk, betongstein o.l.
Kornstørrelse: 0-3 mm

Scan Finpuss

Finpuss

Innhold: Hydratkalk, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: sekk à 25 kg gir ca 13 liter mørtel
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som finpuss på grovpussede flater.
Kornstørrelse: 0-0,6 mm

Scan Slemmemørtel grå/hvit

Slemmemørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå / hvit
Forbruk: Slemming: 1,5 kg/m² pr. strøk
Stenpuss: 2-4 kg pr. m²
Bruksområde: edelslemming for dekorativ, vanntett og diffusjonsåpen overflatebehandling av betong, lettklinker, tegl etc.
Kornstørrelse: 0-0,35 mm

Scan Slemmemørtel vanntett

Slemmemørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: Slemming: 1 kg/m² pr. strøk
Bruksområde: Beskyttelse av murverk over bakken mot fuktighet og slagregn. Grunnmur i betong, lettklinker, betongblokk, kjellerrom, cisterner, basseng, dammanlegg.
Kornstørrelse: 0-0,3 mm

Scan Mur og Puss mørtel Kl.B, Kl.B Spesial

Mur og puss mørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå, øvrige farger på bestilling
Forbruk: Sekk à 40 kg gir ca 22 liter ferdig mørtel.
Bruksområde: KL. B: Ut- og innvendig mur og pussarbeider på for eksempel lettklinkerblokker, teglstein, betongblokker osv.
KL. B Spesial: Muring av tegl med høyt minuttsg.
Kornstørrelse: 0-2 mm og 0-4 mm

\•-?-`^`-`n•è `7-8`

ADISTILL.PPD
 A4`ter
 175lpi.2-
 400dpi
 15.0 75.0 0.0 45.0 175.0
 175.0 175.0 175.0 X`On-
 lyOne

-60.0 45.0 yy

bar (SPR)

Grunning, grovpuss og finpuss

Innhold: Hydrat kalk, hydraulisk kalk, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Grå, øvrige farger på forespørsel
Forbruk: Grunning: ca 5 kg/m², grovpuss ca 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse, finpuss ca 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse, teglmuring ca 75 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som puss-system på eldre bygg og murverk der det er ønskelig å benytte kalkbaserte produkter. Produktene fåes også i sprøytbar variant.
Kornstørrelse: grunning: 0-3 mm, grovpuss grov: 0-3 mm, grovpuss fin: 0-1 mm, finkalk: 0-0,5 mm, sprøytbar: 0-1,0 mm

Combimix Gips puss

Puss

Innhold: Gips og tilsetningsstoff
Farge: Grå, kan pigmenteres
Forbruk: 25 kg gir ca 30 liter mørtel
Bruksområde: Innvendig bruk på betong, tegl, puss og gips.

Combimix sprøytepuss B (KC 35/65-550), C (KC 50/50-650), Grov/Fin

Sprøytbar kalksement puss

Innhold: Hydratkalk, sement, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: ca 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som puss på tegl, lettklinkerbetong og betongblokk
Kornstørrelse: Grov: 0-3 mm, Fin: 0-1 mm

Combimix klasse B, B spesial

Mur og Puss mørtel

Innhold: Sement, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: Teglmuring ca 75 kg/m², grunning ca 5 kg/m², puss ca 1,6 kg/m² pr mm tykkelse
Bruksområde: Klasse B benyttes til Ut- og innvendig muring av tegl, lettklinker og kalksandstein. Benyttes også til grunning, slemming og puss. Klasse B spesial benyttes til høytsugende teglstein.
Kornstørrelse: 0-3 mm

Combimix KC 50/50, 35/65, 20/80, 10/90, Finpuss

Kalksement mørtel

Innhold: Hydratkalk, sement, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: Puss ca 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse, teglmuring ca 75 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig muring av tegl, kalksandstein, lettklinkerbetong, betongstein, naturstein. Benyttes også som grunning og puss
Kornstørrelse: 0-3 mm, Finpuss: 0-0,5 mm

Combimix Tynnfugemørtel

Murmørtel

Innhold: Sement, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: 16 kg gir ca 10 liter mørtel
Bruksområde: Benyttes til tynnfugemuring av lettbetongblokker og andre blokktyper og teglstein med god målenøyaktighet under og over marknivå.
Kornstørrelse: 0-0,75 mm

Combimix Hydraulisk Spekkmørtel

Farget spekkmørtel

Innhold: Hydratkalk, hydraulisk kalk, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Grå, øvrige farger på forespørsel
Forbruk: Muring av tegl ca 75 kg/m²
Bruksområde: Benyttes til spekkarbeider på gammel tegl der ønsket er å få en farget hydraulisk fuge.
Kornstørrelse: 0-3 mm

Combimix Sekkeskuringsmørtel

Sekkeskuring

Innhold: Hydratkalk, sement, naturlige aggregater (alt. marmor) og tilsetningsstoff
Farge: Farger på forespørsel
Forbruk: ca 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse
Bruksområde: Benyttes på tegl som et tynt pussjikt.
Kornstørrelse: 0-1 mm

Combimix Farget Mørtel

Gjennomfarget mur og puss mørtel

Innhold: Hydratkalk, hvit sement, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: 15 standardfarger, øvrige farger på forespørsel
Forbruk: Muring av tegl ca 75 kg/m². Pussing ca 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt der ønsket er å få en farget overflate.
Kornstørrelse: 0-3 mm

Combimix Uniqe Puss

Slemmemørtel

Innhold: Hydratkalk, sement, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: ca 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse
Bruksområde: Benyttes som slemming på tegl som skal overflatebehandles.
Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Combimix Stenk puss

Puss

Innhold: Hydratkalk, sement, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Hvit, øvrige farger på forespørsel
Forbruk: Stenk puss/finprutet ca 4 kg/m². Grovsprutet ca 7 kg/m².
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt der ønsket er en innfarget overflate med struktur på finpussen.
Kornstørrelse: 0-1 mm

Combimix Rivpuss

Puss

Innhold: Hydratkalk, sement, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Hvit, øvrige farger på forespørsel
Forbruk: Rivpuss ca 25 kg/m². Kostet/slett ca 10-20 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt der ønsket er en innfarget overflate som er revet, kostet eller på mindre flater Brettskurt.
Kornstørrelse: 0-3 mm

Combimix Kalkmørtel, kalkmørtel fin / Finkalk

Puss

Innhold: Hydratkalk, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: Puss ca 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse
Bruksområde: Ut- og innvendig pussarbeider der ønsket er en grovere overflate struktur enn "Finpusset" flate.
Kornstørrelse: Kalkmørtel fin: 0-1 mm, Finkalk: 0-0,5 mm

Combimix Glassfibermørtel

Fiberpuss

Innhold: Sement, glassfiber, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: ca 1,9 kg/m² pr. mm tykkelse
Bruksområde: Benyttes til ulike isoleringssystemer, betong, tegl, lettklinkerbetong og porebetong
Kornstørrelse: 0-1 mm

Combimix kalkmørtel K-100, K100/800 Puss, K100/600 mur

Puss

Innhold: Hydratkalk, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: ca 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse. Muring av tegl ca 75 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig bruk på eldre teglsteinsunderlag murt med kalkmørtler, hydraulisk kalk og kalkpuss.
Kornstørrelse: 0-3 mm

Combimix Grunning rød, grå, hvit

Grunning

Innhold: Hydratkalk, sement, naturlige aggregater og tilsetningsstoff
Farge: Rød, grå, hvit
Forbruk: ca 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse.
Bruksområde: Forbehandling/grunning før videre pussoppbygging
Kornstørrelse: 0-3 mm

Hey'di Mur og Puss mørtel kl. B

Sementmørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: Muring: ca 80 kg/m², Puss: ca 1,8 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt til muring og pussing på vegger av tegl, lettklinkerbetong, betongblokker, betong
Kornstørrelse: 0-2,8 mm

Hey'di K 11 vanntett

Slemmemørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: 1 kg/m² pr strøk
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som slemmemasse på alle typer av mur- og betongkonstruksjoner.
Kornstørrelse: 0-0,3 mm

Hey'di Hvit, lysgrå, murgrå

Slemmemørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Hvit, lysgrå, murgrå
Forbruk: Slemming: ca 1 kg/m² pr. strøk
Puss: ca 3-5 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som slemming til overflatebehandling av mur og betong. Betong, lettklinkerbetong, tegl og annet murverk.
Kornstørrelse: 0-0,4 mm

Hey'di Primal

Slemmemørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Hvit, grå
Forbruk: Slemming: 1,5 kg/m² pr. strøk, Stenkpuss: 2-4 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som slemming av betong, lettklinkerbetong, tegl og annet murverk.
Kornstørrelse: 0-1 mm

Hey'di Fin Gammel

Slemmemørtel

Innhold: Kalk, sand og tilsetningsstoff
Farge: Hvit, øvrige farger på forespørsel
Forbruk: Slemming: ca 1-1,5 kg/m² pr. strøk
Bruksområde: : Ut- og innvendig brukt som slemming av kalkbaserte underlag, betong, puss, tegl og annet murverk.
Kornstørrelse: 0-0,4 mm

Hey'di Fiber

Puss og reparasjonsmørtel med fiber

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: Puss: ca 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som puss med ilagt armeringsnett på isolasjonsmaterialer som steinull, polystyren m.m. Benyttes også som puss på vegger av tegl, lettklinkerbetong, betongblokker, betong og til reparasjonsarbeider.
Kornstørrelse: 0-1 mm

Forsand Murmørtel kl. B Super- for sterkt sugende tegl

Sementmørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Grå + 16 standardfarger.
Forbruk: Muring ca 70 kg/m² (normalformat hulltegl).
Bruksområder: Ut- og innvendig muring av tegl med høyt minuttsg.
Kornstørrelse 0-3,0 mm.

Forsand Farget murmørtel

Sementmørtel

Innhold: Sement hvit/ grå ,sand div tilsetningsstoff
Farger: 16 standard farger.
Forbruk: Muring ca 70 kg/m² ved (normalformat hulltegl).
Bruksområder: Ut- og innvendig muring av tegl.
Kornstørrelse 0-3,0 mm.

Forsand Finpuss

Finpuss

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: ca 2 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt på betong, lett-klinkerblokk og grovstokkede flater
Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Forsand Tynnpuss

Tynnpuss

Innhold: Hydratkalk, sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: ca 1-2 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som vann/sekkeskuring av nye og gamle teglvegger. Brukes også til filsing.
Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Forsand Tørrmørtel kl. A, kl.B, kl. B hydrofobert

Mur og pussmørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: Grunning: ca 5 kg/m²
Grovpudd: ca 17 kg/m² ved 10 mm tykkelse
Bruksområde: Ut -og innvendig brukt som mur og pussmørtel på tegl, betong og lettklinkerbetong.
Kornstørrelse: 0-3 mm

Forsand KC-mørtel 20/80, 35/65, 50/50

Kalksement mørtel

Innhold: Sement, hydratkalk, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: Grunning ca 5 kg/m²
Grovpudd ca 17 kg/m² ved 10 mm tykkelse
Bruksområde: Ut -og innvendig bruk på tegl, betong og lettklinkerbetong
Kornstørrelse: 0-3 mm

Forsand Fintrekk

Finpuss

Innhold: Sement, hydratkalk, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: 2-4 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt på tegl, betong, lettklinkerbetong og grovstokkede flater.
Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Forsand Finkalk

Finpuss

Innhold: Hydratkalk, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: 2-3 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt på tegl, lettbetong, grovpussede flater. Egnert på eldre bygninger som tidligere er murt/pusset med svak kalkbasert mørtel, hvor det er ønskelig med finkornet overflate.
Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Forsand Hydraulisk kalk 1:3-1:4 og Fintrekk

Grunning, grovpuss, slutt puss

Innhold: Hydratkalk, hydraulisk kalk, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: 2-3 kg/m²
Bruksområde: Kalkmørtel utviklet til reparasjon og vedlikehold av gamle murbygninger. Oppbygging av puss: Grunning 1:3, Hovedpudd 1:4 grov/fin, Slutt puss Hydraulisk Fintrekk
Kornstørrelse: Grunning, 1:3, 0-1,2 mm
Hovedpudd, 1:4 fin: 0-1,2 mm
Hovedpudd, 1:4 grov 0-3,0 mm
Hydraulisk Fintrekk 0-0,5 mm

Forsand Sprøytepuss Grunning

Grunning

Innhold: Hydratkalk, sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: 3-4 kg/m²
Bruksområde: Grunning av tegl, lettklinker og betongunderlag
Kornstørrelse: 0-1,2 mm

Forsand Sprøytepuss Grov

Puss

Innhold: Hydratkalk, sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: 15-17 kg/m²
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som sprøytepuss på underlag av tegl, lettklinker og betongunderlag. Underlaget skal grunnes med Sprøytepuss Grunning før sprøytepussen påføres.
Kornstørrelse: 0-3 mm

**Optiroc Murmørtel Kl. A, Kl. B, Kl. B Fin,
Kl. B Sterkt Sug, Kl. B Sterkt Sug Fin**

Sementbasert murmørtel

Innhold:	Sement, natursand og tilsetningsstoff
Farge:	Grå
Forbruk:	Grunning: ca 5 kg/m ² , muring: ca 70 kg/m ² (Hulltegl normalformat)
Bruksområde:	<u>Murmørtel Kl. A:</u> Ut- og innvendig muring av tegl og grunning av tegl og betong. <u>Murmørtel Kl. B, Kl. B Fin:</u> Ut- og innvendig muring av tegl og grunning av tegl og lettklinkerbetong. <u>Murmørtel Kl. B Sterkt Sug, Kl. B Sterkt Sug Fin:</u> Muring av tegl med høyt minuttsg.
Kornstørrelse:	<u>Murmørtel Kl. B Fin:</u> 0-2 mm <u>Murmørtel Kl. B Sterkt Sug Fin:</u> 0-2,8 mm Øvrige: 0-4 mm

**Optiroc Mur og puss mørtel KC 10/90,
KC 20/80, KC 35/65, KC 50/50**

Kalksement-mørtel

Innhold:	Hydratkalk, sement, natursand og tilsetningsstoff.
Farge:	Grå
Forbruk:	Grov puss ca 17 kg/m ² ved 10 mm tykkelse. Muring: ca 70 kg/m ² (Hulltegl normalformat)
Bruksområde:	Ut- og innvendig muring og pussing av tegl, betong og lettklinkerbetong. (Puss på Leca Isoblokk se Optiroc Fiberpuss Serpo 261)
Kornstørrelse	0-4 mm

**Optiroc Grovpuss B Serpo 132, Grovpuss
C Serpo 134, Finpuss Serpo 136**

Pumpbare kalksement-mørtler

Grov puss B Serpo 132 tilnærmet kvalitet KC 35/65,
Grov puss C Serpo 134 tilnærmet kvalitet KC 50/50,
Finpuss Serpo 136 tilnærmet kvalitet KC 50/50.

Innhold:	Hydratkalk, sement, natursand og tilsetningsstoff.
Farge:	Grå
Forbruk:	Grov puss ca 17 kg/m ² ved 10 mm tykkelse.
Bruksområde:	Ut- og innvendig puss på tegl, betong og lettklinkerbetong.
Kornstørrelse:	Grov puss B Serpo 132, Grovpuss C Serpo 134: 0-3 mm, Finpuss Serpo 136: 0-1 mm.

Optiroc Fiberpuss Serpo 261

Puss til Leca Isoblokk og Iso-Rehab blokk

Innhold:	Hydratkalk, sement, natursand, fiber og tilsetningsstoff
Farge:	Grå
Forbruk:	ca 13 kg/m ² pr 8 mm tykkelse
Bruksområde:	Utvendig puss i kombinasjon med glassfibernet på Leca Isoblokk og Leca Iso-Rehab
Kornstørrelse:	0-1 mm

Optiroc Farget Murmørtel

Gjennomfarget murmørtel til tegl

Innhold:	Sement, natursand, hydratkalk, dolomit og tilsetningsstoff (avhengig av farge)
Farge:	13 standard farger
Forbruk:	Muring: ca 70 kg/m ² (Hulltegl normalformat)
Bruksområde:	Ut- og innvendig muring av tegl.
Kornstørrelse:	0-4 mm

Optiroc Finpuss

Sluttpuss

Innhold:	Sement, natursand og tilsetningsstoff
Farge:	Grå
Forbruk:	ca 1, 7 kg/m ² pr mm tykkelse
Bruksområde:	Ut- og innvendig sluttpuss på flater av sement- og kalksement puss.
Kornstørrelse:	0-0,5 mm

Optiroc Kalkmørtel K-100, Finkalk

Grov puss, sluttpuss

Innhold:	Hydratkalk, natursand og tilsetningsstoff
Farge:	Gråhvit
Forbruk:	ca 2,0 kg/m ² pr mm tykkelse
Bruksområde:	Ut- og innvendig puss på eldre teglsteinsunderlag murt med kalkrike mørtler.
Kornstørrelse:	Kalkmørtel K-100: 0-3 mm, Finkalk: 0-0,5 mm

Optiroc Hydraulisk kalkgrunning Serpo 109, Hydraulisk kalkmørtel Serpo 148, Hydraulisk kalkmørtel Fin Serpo 152

Grunning, grovpuss og slutt puss

Innhold:	Hydratkalk, hydraulisk kalk, dolomit, sand og tilsetningsstoff
Farge:	Beigehvit
Forbruk:	ca 2,0 kg/m ² pr mm tykkelse.
Bruksområde:	Ut- og innvendig grunning, grovpuss og slutt puss på eldre bygg murt med kalkrike mørtler.
Kornstørrelse:	Hydraulisk kalkgrunning Serpo 109 og Hydraulisk kalkmørtel Serpo 148: 0-3 mm, Hydraulisk kalkmørtel Fin Serpo 152: 0-1 mm

Optiroc Hydraulisk Finkalk

Finpuss

Innhold:	Hydraulisk kalk, hydratkalk, natursand og tilsetningsstoff
Farge:	Grå
Forbruk:	ca 2,0 kg/m ² pr mm tykkelse.
Bruksområde:	Ut- og innvendig slutt puss på grovpussede flater av svake kalksementmørtler og hydrauliske kalkmørtler.
Kornstørrelse:	0-0,5 mm.

Optiroc Sekkeskuringsmørtel Serpo 215

Sekkeskuring

Innhold:	Kalk, sement, natursand, uorganiske pigment og tilsetningsstoff
Farge:	Serpo standardfarger, andre NCS farger på forespørsel
Forbruk:	ca 3-4 kg/m ² avhengig av dekningsgrad
Bruksområde:	Ut- og innvendig sekkeskuring på tegl.
Kornstørrelse:	0-1 mm

Leca Slemmemørtel grå, hvit

Slemmemørtel

Innhold:	Sement, natursand og tilsetningsstoff. Leca Slemmemørtel hvit inneholder dolomitt.
Farge:	Grå, hvit
Forbruk:	1. påføring: ca 4 kg/m ² 2. påføring: ca 2 kg/m ²
Bruksområde:	Slemmemørtel til Leca grunnmur under terreng samt skorsteiner over tak. Innvendig slemming på Leca murverk.
Kornstørrelse:	0-0,5 mm

Optiroc Stenk puss Serpo 201, Slemmemørtel Serpo 203

Gjennomfarget slutt puss

Innhold:	Kalk, sement, dolomitt, glimmer, sand og tilsetningsstoff
Farge:	Serpo standardfarger, andre NCS farger på forespørsel
Forbruk:	ca 4 kg/m ² stenket/finsprøytet,
Bruksområde:	Benyttes som slutt puss på pussunderlag av sement- og kalksement mørtler.
Kornstørrelse:	Stenk puss Serpo 201: 0-2 mm, Slemmemørtel Serpo 203: 0-1 mm

Optiroc Silikat puss Maxit Sil A

Gjennomfarget slutt puss

Innhold:	Kaliumvannglass, sand og tilsetningsstoff
Farge:	Serpo standardfarger, andre NCS farger på forespørsel
Forbruk:	Maxit Sil A 1 mm: ca 2,2 kg/m ² . Maxit Sil A 2 mm: ca 3,3 kg/m ²
Bruksområde:	Utvendig puss på mineralske underlag av puss og betong.
Kornstørrelse:	0-1 mm og 0-2 mm

Optiroc Gips puss Maxit ip 22E

Puss

Innhold:	Gips, mineralsk lettislag og tilsetningsstoff
Forbruk:	ca 8 kg/m ² ved 10 mm tykkelse.
Bruksområde:	Innvendig puss på murverk av alle typer, betong, og på andre pussbærere som har god stabilitet. Skal ikke benyttes i våtrom. Pusstykkelse 10-50 mm pr. sjikt.

Optiroc Tynnfugemørtel

Murmørtel

Innhold:	Kalk, sement, natursand og tilsetningsstoff.
Farge:	Grå
Forbruk:	ca 3,5 kg/m ²
Bruksområde:	Murmørtel til muring av Leca Finblokk og Leca Standardblokk. Fugetykkelse: 2-4 mm.
Kornstørrelse:	0-1 mm



Mape-Antique Rinzafo (salt- og sulfat-resistent grunningsmørtel), MC (grovpuss), FC (finpuss)

Hydraulisk kalkmørtel

Innhold: Hydraulisk kalk, fiber, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå, øvrige farger på forespørsel
Forbruk: Grovpuss: ca 1,5 kg/m² pr mm tykkelse, Finpuss: ca 1,45kg/m² pr. mm tykkelse,
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som puss-system på eldre bygg og murverk der det er ønskelig å benytte hydraulisk kalkbaserte produkter
Kornstørrelse: Grunning: 0-2,5 mm, Grovpuss: 0-2,4 mm, Finpuss: 0-0,3 mm

Fasademørtel SI

Sprøytbar tynnpuss

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Hvit og grå
Forbruk: ca 1,9 kg/m² pr mm tykkelse.
Bruksområde: Benyttes til liming av frilagt tilslag, singel, sand m.m. som skal kastes på støpte og murte fasader for å oppnå en frilagt fasadestruktur. Kan filses/pusses. Ut- og innvendig bruk. Inngår som pussmørtel i Mapetherm Nordic – systemet.
Kornstørrelse: 0-1 mm

Murtett

Slemmemørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå, øvrige farger på forespørsel
Forbruk: ca 1 kg/m² pr. strøk
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt som slammemasse og som tetting mot ensidig vanntrykk. Benyttes på underlag av betong, lettbetong, sprøytebetong, tegl og annet murverk.
Kornstørrelse: 0-0,2 mm

Murmørtel kl. A (C100/300), Kl. B(KC35/65/520), Kl. B(M100/510), Kl. C(KC50/50/610)

Mur og pussmørtel

Innhold: Sement, hydratkalk, sand og tilsetningsstoff
Farge: Grå
Forbruk: 25 kg gir ca 12,5-13,5 liter ferdig mørtel
Bruksområde: Ut- og innvendig brukt til muring og pussing av tegl, lettklinkerbetong, betongblokk, betong.
Kornstørrelse: kl. A: 0-3 mm, kl. B(KC 35/65): 0-2 mm, kl. B(M100/510): 0-3 mm, kl. C: 0-2 mm.

Silexcolor Tonachino

Gjennomfarget, en-komponent silikatpuss.

Innhold: Kalivannglass, fyllstoff, sand, Farger; Rescon Mapei standard farger, andre NCS farger på forespørsel.
Forbruk: Silexcolor primer: ca. 0,2 kg/m² Silikatpuss: ca. 1,5 – 2,5 kg/m²
Bruksområde: Slutt puss på mineralske underlag av puss og betong. Inngår som slutt puss i Mapetherm Nordic – systemet.
Kornstørrelse: Fin: 0 – 0,4 mm, Grov: 0,8 – 1,2 mm.

+ Mørtel klassene A, B og C. (20/80, 35/65 og 50/50)

Kalksement-mørtel for muring og pussing.

Innhold:	Sement, sand, hydratkalk og tilsetningsstoff
Farge:	Grå
Forbruk:	Grunning ca 5 kg/m ² , Grovpuss ca 18 kg/m ² . Muring: ½ st tegl: 65 kg/m ²
Bruksområde:	Puss: Ut og innvendig på tegl, betong og lettklinkerbetong. Muring: Værutsatt teglmurverk bør mures med Kl. A-mørtel. Det gjelder også muring av betongblokker. Øvrig murverk av tegl og lettklinkerblokker skal det benyttes Kl. B-mørtel.
Kornstørrelse:	0-4 mm

+mørtel Fintrekk

Tynnpuss / finpuss

Innhold:	Sement, sand, hydratkalk og tilsetningsstoff
Farge:	Grå
Forbruk:	ca 2-4 kg/m ²
Bruksområde:	Ut og innvendig bruk på betong og lettklinkerbetong, grovstokket flate. Benyttes kun over terreng.
Kornstørrelse:	0-0,5 mm

+ - mørtel Finkalk

Finpuss

Innhold:	Hydratkalk, sand og tilsetningsstoff
Farge:	Grå
Forbruk:	ca 2-2,5 kg/m ²
Bruksområde:	Innvendig bruk på tegl, betong og lettklinkerbetong, grovstokket flate.
Kornstørrelse:	0-0,5 mm

NHL Mørtel – Naturlig hydraulisk kalkmørtel

Egnet til muring, fuging og pussoperasjoner

Innhold:	Ren, naturlig St. Astier hydraulisk kalk og kvartssand
----------	--------------------------------------------------------

Typer og bruksområde:

- NHL 5 0-4 mm, 1:1,5, er blandet med høyere andel binder, derfor er denne velegnet til grunningsmørtel / utkast før grovpuss. Forbruk: ca 5 kg/m².
- NHL 5 0-4 mm 1:2 eller
NHL 3,5 0-4 mm, 1:2 brukes som grovpuss. Forbruk: ca 18 kg/m² pr 10 mm tykkelse.
- NHL 5 0-4 mm 1:2 egner seg til muring av teglstein og naturstein. Videre som leggemørtel for tegl og natursteinsgulv. Trekning av gesimser, sokkel-puss samt pussoperasjoner i aggressive miljøer.
- NHL 3,5 0-4 mm 1:2 egner seg til utvendig mur og pussmørtel, trekning av gesimser, samt fuging i de fleste miljøer.
- NHL 3,5 0-1 mm, 1:2,5 er velegnet til fugemørtel utvendig/innvendig. Egner seg også til innvendig/utvendig slutt/finpuss. Egnet til vannskuring og filsing. Kan leveres i et stort utvalg av standardfarger

TM Mur og pussmørtel kl. A og B

Sementmørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Grå, øvrige farger etter eget fargekart.
Forbruk: Puss ca. 18 kg/m² ved 10 mm tykkelse, grunning lettklinkerblokk ca. 9 kg/m² ved 5 mm tykkelse.
Muring ca. 80 kg pr. m² tegl normalformat.
Bruksområde: Ut- og innvendig muring og pussing av tegl, lettklinkerblokk, betongblokk / betong, samt mindre reparasjonsarbeider. Viktig som grunning i min. 5 mm tykkelse for slagregnstett 3 sjikts puss på utvendig lettklinkerblokk.
Kornstørrelse: 0 – 2,8 mm

TM Murmørtel kl. B HS

Sementmørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Grå, øvrige farger etter eget fargekart.
Forbruk: Ca. 80 kg pr. m² tegl normalformat, ca. 55 kg pr. m² tegl 3M format.
Bruksområde: Ut- og innvendig muring av tegl med høyt minuttsug.
Kornstørrelse: 0 – 2,8 mm

TM Murmørtel kl. A, B og B HS Hvit

Sementmørtel

Innhold: Hvitsement, dolomitt og tilsetningsstoff.
Farge: Hvit, øvrige farger etter egne prøver og fargekart.
Forbruk: Ca. 80 kg pr. m² tegl normalformat, ca. 55 kg pr. m² tegl 3M format.
Bruksområde: Ut- og innvendig muring av tegl og sementblokker der lys farge på fuge ønskes.
Kornstørrelse: 0 – 2 mm

TM Murmørtel KC 10/90/350 Hydrofobert

Kalk-sementbasert mørtel

Innhold: Kalk, sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Grå, øvrige farger etter eget fargekart.
Forbruk: Ca. 50 kg på Multi 3M, ca. 25 kg på Multi 12 ca. 80 kg på Multi 1
Bruksområde: Ut- og innvendig muring av hydrofoberte sementblokker/stein.
Kornstørrelse: 0 – 2,8 mm

TM Skiferfug

Sementmørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Koksgrå
Forbruk: Ca. 100 kg pr. m² ved muring av skifer-murstein, ca. 5-7 kg pr. m² ved fuging av skiferheller. (avhengig av fugebredde, dybde og størrelse på skiferheller).
Bruksområde: Ut- og innvendig fuging av skifer på vegg og gulv, mindre murarbeider med skifer-murstein.
Kornstørrelse: 0 – 0,6 mm

TM Pussmørtel KC 35/65 og KC 50/50

Kalksement mørtel

Innhold: Hydratkalk, sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Grå, øvrige farger etter eget fargekart.
Forbruk: Ca. 1,8 kg/m² pr. mm tykkelse.
Bruksområde: Ut- og innvendig pussing av tegl, lettklinkerblokk, betongblokk / betong. Kan også brukes til muring av tegl og lettklinkerblokker.
På eldre teglmurverk benyttes KC 35/65 som grunning og KC 50/50 som hovedpuss / slutt-puss.
Kornstørrelse: 0 – 2,8 og 0 – 1,4 mm

TM Pussmørtel KC 50/50 Hvit

Hvit kalksement mørtel

Innhold: Hydratkalk, hvitsement, dolomitt og tilsetningsstoff.
Farge: Hvit
Forbruk: Ca. 1,7 kg/m² pr. mm tykkelse.
Bruksområde: Ut- og innvendig pussing av tegl, lettklinkerblokk, betongblokk / betong. Kan også brukes til mindre murarbeider hvor hvit fuge ønskes.
Kornstørrelse: 0 – 2 mm

TM Pussmørtel 1,4

Pussmørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Grå
Forbruk: Puss ca. 1,8 kg/m² pr. mm tykkelse, fuging av limtegl ca. 10 kg/m², fuging av skifer limt på vegg ca. 5 kg/m².
Bruksområde: Ut- og innvendig puss på tegl, lettklinkerblokk, betongblokk / betong. Fuging av limtegl og skifer på vegg.
Kornstørrelse: 0 – 1,4 mm

TM Finpuss

Finpuss

Innhold: Hydratkalk, sement og sand.
Farge: Grå
Forbruk: ca. 1,5 – 2,5 kg/m².
Bruksområde: Finpuss i hovedsak på innvendig brett-skurte pussflater. Finpuss på andre underlag samt utvendige flater krever spesielle tiltak.
Kornstørrelse: 0 – 0,6 mm

TM Slemming

Slemmemørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff.
Farger: Grå og hvit.
Forbruk: Ca. 1,5 kg/m² pr. strøk.
Bruksområde: Ut- og innvendig vanntetting / overflatebehandling på pussflater, tegl, lettklinkerblokk, betongblokk / betong.
Kornstørrelse: 0 – 0,6 mm

TM Fiberpuss

Tørrmørtel med fiber.

Innhold: Hydratkalk, sement, sand, PP fiber og tilsetningsstoff.
Farge: Grå.
Forbruk: Ca. 1,6 kg/m² pr. mm tykkelse.
Bruksområde: Utvendig puss i kombinasjon med glassfibernet på isolettklinkerblokk og egnede isolasjonsplater m.m.
Kornstørrelse: 0 – 1,4 mm

TM Hydrauliske kalkmørtler

Kalkrik mørtel.

Innhold: Hydraulisk kalk, sand og eventuelle tilsetningsstoff.
Farge: Grå.
Forbruk: Ca. 1,8 kg tørrmørtel pr. liter mørtel.
Bruksområde: Ut- og innvendig muring og pussing på eldre og antikvariske bygg.
Styrke / blandingsforhold etter standardresepter eller beskrivelse fra tiltakshaver eller de antikvariske myndigheter.
Kornstørrelse: 0 – 6,3 mm, 0 – 2,8 mm, 0 – 1,4 mm og 0 – 0,6 mm

VM Mur og pussmørtel kl. A og B

Sementmørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Grå, øvrige farger etter eget fargekart.
Forbruk: Puss ca. 18 kg/m² ved 10 mm tykkelse, grunning lettklinkerblokk ca. 9 kg/m² ved 5 mm tykkelse. Muring ca. 80 kg pr. m² tegl normalformat.
Bruksområde: Ut- og innvendig muring og pussing av tegl, lettklinkerblokk, betongblokk / betong, samt mindre reparasjonsarbeider. Viktig som grunning i min. 5 mm tykkelse for slagregnstett 3 sjikts puss på utvendig lettklinkerblokk.
Kornstørrelse: 0 – 2,4 mm

VM Murmørtel kl. B HS

Sementmørtel

Innhold: Sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Grå, øvrige farger etter eget fargekart.
Forbruk: Ca. 80 kg pr. m² tegl normalformat, ca. 55 kg pr. m² tegl 3M format.
Bruksområde: Ut- og innvendig muring av tegl med høyt minuttug.
Kornstørrelse: 0 – 2,4 mm

VM Pussmørtel KC 35/65 og KC 50/50

Kalksement mørtel

Innhold: Hydratkalk, sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Grå, øvrige farger etter eget fargekart.
Forbruk: Ca. 1,8 kg/m² pr. mm tykkelse.
Bruksområde: Ut- og innvendig pussing av tegl, lettklinkerblokk, betongblokk / betong. Kan også brukes til muring av tegl og lettklinkerblokker. På eldre teglmurverk benyttes KC 35/65 som grunning og KC 50/50 som hovedpuss / slutt puss.
Kornstørrelse: 0 – 2,4 mm

VM Sprøytepuss

Sprøytbar tørrmørtel med eller uten fiber.

Innhold: Hydratkalk, sement, sand og tilsetningsstoff.
Farge: Grå.
Forbruk: Ca. 1,8 kg/m² pr. mm tykkelse.
Bruksområde: Ut- og innvendig pussing av tegl, lettklinkerblokk, betongblokk / betong.
Kornstørrelse: 0 – 2,4 mm

TM Finpuss

Finpuss

Innhold: Hydratkalk, sement og sand.
Farge: Grå
Forbruk: ca. 1,5 – 2,5 kg/m².
Bruksområde: Finpuss i hovedsak på innvendig brett-skurte pussflater. Finpuss på andre underlag samt utvendige flater krever spesielle tiltak.
Kornstørrelse: 0 – 0,6 mm

